

POROTON P600 FORI ORIZZONTALI 12X25X25 - ART. 193

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	12X25X25
Peso cad.	kg	4,2
Pezzi pacco	N°	128
Pezzi al m ²	N°	15,4
Pezzi al m ³	N°	133
Peso pacco	kg	538
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,151



Stabilimento: Todi



CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	65
Massa volumica lorda	kg/m ³	600

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	41
--------------------------	----	----

COMPORAMENTO AL FUOCO

EI	minuti	120*
----	--------	------

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,187
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	1,165
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	75
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,924
Sfasamento "S"	ore	4,34
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,793

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa

*Prova di laboratorio effettuata su parete intonacata