

POROTON P800 12X25X19 - ART. 1007

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	25X12X19 - 12X25X19
Peso cad.	kg	5
Pezzi pacco	N°	160
Pezzi al m ²	N°	38(sp.25) - 19,2(sp.12)
Pezzi al m ³	N°	175
Peso pacco	kg	800
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,187(sp.25) - 0,191(sp.12)



Stabilimento: Masserano



Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	850
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm ²	≥ 12
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm ²	≥ 2,5(sp.25) - ≥ 2,5(sp.12)

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	50(sp.25) - 44(sp.12)
--------------------------	----	-----------------------

COMPORAMENTO AL FUOCO

REI	minuti	120(sp.25)
EI	minuti	240(sp.25) - 240(sp.12)

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa