

## TRIS® SOTTOFINESTRA 22X25X25 - ART. 565


### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	22x25x25
Peso cad.	kg	8
Pezzi pacco	N°	80
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	15,4
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	73
Peso pacco	kg	640
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,071
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	8+6+8



Stabilimento: Todi



#### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	50
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	820

### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

#### COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	51
--------------------------	----	----

#### CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0,080
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	0,338
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	142
Trasmittanza termica periodica "Y <sub>IE</sub> "	W/m <sup>2</sup> K	0,132
Sfasamento "S"	ore	9,42
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,390

#### CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa