

TRIS® SOTTOFINESTRA 24X25X25 - ART. 570


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	24x25x25
Peso cad.	kg	8
Pezzi pacco	N°	64
Pezzi al m ²	N°	15,4
Pezzi al m ³	N°	67
Peso pacco	kg	512
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,064
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	8+8+8



Stabilimento: Todi



CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	50
Massa volumica lorda	kg/m ³	820

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	51
--------------------------	----	----

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,071
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,277
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	142
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,104
Sfasamento "S"	ore	9,67
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,375

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa