


TRIS® COPRICORDOLO 16X25X25 - ART. 571

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI		
Dimensioni (S x L x H)	cm	16x25x25
Peso cad.	kg	4
Pezzi pacco	N°	96
Pezzi al m ²	N°	15,4
Pezzi al m ³	N°	100
Peso pacco	kg	384
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,051
Composizione del blocco (laterizio+isolante)	cm	8+8



Stabilimento: Todi



CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE		
Percentuale foratura	%	50
Massa volumica lorda	kg/m ³	820

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CARATTERISTICHE TERMICHE		
Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,054
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,315
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	72
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,220
Sfasamento "S"	ore	4,45
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,697

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE		
Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa

T2D SPECIALTIES



t2d.it