CE

Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto T1

06

83

EN 771-1:2011+A1:2015

BLOCCO TRIS - ART. 83

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di categoria II -

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)		245 - 80 - 250 mm
Categoria di tolleranza		Tm=10
Categoria di campo		R1
Planarità delle facce base		NPD
Parallelismo nel piano delle facce base		NPD
Configurazione (vedi tabella allegata)		Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza a compressione media (⊥ faccia base)		NPD
Resistenza a compressione media (⊥ testa)		NPD
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità		NPD
Forza di adesione		0,15 N/mmq
Contenuto di sali solubili attivi		S0
Reazione al fuoco		A1
Assorbimento d'acqua		Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	820 Kg/mc (D1)
	Configurazione	Come sopra
Conducibilià termica		0,134 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo		F0
Sostanze pericolose		Nessuna

Tabella configurazione

Percentuale foratura	50%	**Numero fori presa**	NPD
Spessori setti interni	6 mm	**Area max fori presa**	NPD
Spessori pareti esterne	9 mm	**Area max fori normali**	14 cmq

CE

0407

Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto T1

08

66

EN 771-1:2011+A1:2015

BLOCCO TRIS TAMPONAMENTO SETTI SOTTILI - ART. 66

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di categoria I -

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)		245 - 310 - 250 mm
Categoria di tolleranza		Tm=10
Categoria di campo		R1
Planarità delle facce base		NPD
Parallelismo nel piano delle facce base		NPD
Configurazione (vedi tabella allegata)		Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza a compressione media (⊥ faccia base)		≥10 N/mmq
Resistenza a compressione media (⊥ testa)		≥2,5 N/mmq
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità		NPD
Forza di adesione		0,15 N/mmq
Contenuto di sali solubili attivi		S0
Reazione al fuoco		A1
Assorbimento d'acqua		Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	740 Kg/mc (D1)
	Configurazione	Come sopra
Conducibilià termica		0,105 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo		F0
Sostanze pericolose		Nessuna

Tabella configurazione

Percentuale foratura	55 %	**Numero fori presa**	1
Spessori setti interni	5 mm	**Area max fori presa**	16 cmq
Spessori pareti esterne	8 mm	**Area max fori normali**	10 cmq