

TRIS® PORTANTE MEZZA 40X12X19 - ART. 1501


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	40x12x19
Peso cad.	kg	6,8
Pezzi pacco	N°	54
Pezzi al m ²	N°	40
Pezzi al m ³	N°	109
Peso pacco	kg	367
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,079
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	7+8+25*



Stabilimento: Masserano



*Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	900

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	59
--------------------------	----	----

COMPORTEMENTO AL FUOCO

REI/EI	minuti	120/240
--------	--------	---------

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,084
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,201
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	312
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,007
Sfasamento "S"	ore	19,79
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,035

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa

T2D SPECIALTIES



t2d.it