

TRIS® TAMPONAMENTO MEZZA 40X12X24 - ART. 1526


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	40x12x24
Peso cad.	kg	7.9
Pezzi pacco	N°	54
Pezzi al m ²	N°	32
Pezzi al m ³	N°	87
Peso pacco	kg	427
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0.072
Composizione del blocco (laterizio+isolante+laterizio)	cm	7+8+25*



Stabilimento: Masserano



*Prodotto in categoria I CE

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	55
Massa volumica lorda	kg/m ³	750

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	58
--------------------------	----	----

COMPORTEMENTO AL FUOCO

REI/EI	minuti	EI 240
--------	--------	--------

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0.076
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0.181
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	279
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0.005
Sfasamento "S"	ore	20.86
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0.030

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa