

## POROTON P800 MEZZO BLOCCO 30X12X19 - ART. 1817

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	30X12X19 - 12X30X19
Peso cad.	kg	6
Pezzi pacco	N°	120
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	38(sp.30) - 16(sp.12)
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	146
Peso pacco	kg	720
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,187(sp.30) - 0,197(sp.12)



Stabilimento: Gabbro



Prodotto in categoria I **CE**

#### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	850
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 15
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 3(sp.30) - ≥ 3(sp.12)

### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

#### COMPORAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	52(sp.30) - 44(sp.12)
--------------------------	----	-----------------------

#### COMPORAMENTO AL FUOCO

REI	minuti	180(sp.30)
EI	minuti	240(sp.30) - 240(sp.12)

#### CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa