

**INDICE DI VALUTAZIONE  
DEL POTERE FONOISOLANTE  $R_w$  (UNI TR 11175)****Richiedente:** T2D S.p.A. Via A. Canobbio, 34 – 37132 Verona  
Stabilimento di produzione: Masserano (BI)**Oggetto:** Calcolo dell'indice di valutazione del potere fonoisolante " $R_w$ " di una parete in blocchi denominati "TRIS® Portante S35", spessore 35,5 cm (rif. UNI TR 11175, App. B, Punto B.2, "Dati da correlazioni specifiche")**Dati ed ipotesi di calcolo**

L'indice di valutazione del potere fonoisolante  $R_w$  di una parete realizzata con muratura in blocchi denominati "TRIS® Portante S35" intonacata su entrambi i lati, in assenza di trasmissioni laterali, è stato calcolato tramite il software AcouS STIFF 11.0, che utilizza il metodo delle impedenze in serie. Il calcolo è stato eseguito previa adeguata taratura del modello in base ai risultati di una prova sperimentale condotta in laboratorio su una parete simile avente un valore  $R_w$  pari a 57 dB ed uno spessore di 38 cm.

Il modello che ha portato ad una migliore correlazione tra valore calcolato e valore misurato in laboratorio è stato quello della parete tripla composta da laterizio/polistirene/laterizio.

Nel modello di calcolo si sono considerati lo spessore, la massa volumica e lo smorzamento degli elementi coinvolti (Tab. 1) nonché la dimensione della parete (3600 mm x 2800 mm) con adeguate condizioni di vincolo.

Il metodo di calcolo adottato fornisce un dato da "Correlazioni specifiche" nell'ambito di quanto previsto dalla UNI TR 11175, App. B, Punto B.2.

Tab. 1

Elemento costruttivo (descrizione) <sup>(*)</sup>	Massa Volumica (kg/m <sup>3</sup> )	Spessore (cm)
Intonaco Interno	1500.0	1.50
Muratura TRIS® 20 (Blocco Art. 1051)	930.0	20.00
NEOPOR	20.0	8.00
Muratura TRIS® 7,5 (Blocco Art. 1064)	1100.0	7.50
Intonaco esterno	1800.0	1.50
<b>Spessore Totale Struttura (cm)</b>		<b>38.50</b>

(\*) Coerentemente con le condizioni considerate nella relazione termica svolta per la parete.

**Risultato**

Indice di valutazione del potere fonoisolante calcolato

 **$R_w = 57$  dB**

Verona, 24 LUG. 2020

**Consorzio POROTON® Italia**  
VERONA - Via Franchetti, 4 - ☎ (045) 572697Il tecnico  
Ing. Lorenzo Bari

Il valore di " $R_w$ " sopra indicato è teorico ed indicativo, riferito alla parete correttamente posta in opera; l'effettiva validità della stima può essere comprovata solo dall'esecuzione di una prova sperimentale in laboratorio sulla parete in oggetto.