

Risultato delle prove di compressione eseguite su blocchi forati di muratura in laterizio consegnati in data 17/06/2021 dalla T2D S.p.A.

Committente : **T2D S.p.A.**

Campione: **ECOPOR WALL INCASTRO**

Dimensioni nominali: 38 x 25 x 19 cm

### MODALITÀ DI PROVA

Secondo quanto indicato dal D.M. 17 gennaio 2018 par. 11.10.1.1.1, le resistenze a compressione dei provini sono state determinate con riferimento alla UNI EN 772-1:2015. Prima delle prove i campioni sono stati rettificati mediante sega a ponte a lama diamantata e condizionati in stufa a  $105 \pm 5$  °C. Attrezzatura utilizzata: "RMU Matr. n. CE 01.177 - Classe 0,5"

### Metodo di preparazione delle superfici

Carichi verticali: per molatura

Carichi ortogonali: per livellamento

### Metodo di condizionamento dei provini

Essiccazione all'aria tipo A

### RISULTATO DELLE PROVE

#### Carichi Verticali (nella direzione dei fori)

Campioni	Larghezza L (mm)	Lunghezza W (mm)	Altezza H (mm)	Resistenza a compressione R (N/mm <sup>2</sup> )
n°	Superficie di carico			
30	380	250	190	
<b>Valore medio</b>				<b>28,5</b>
Valore minimo				26,8
Deviazione standard (N/mm <sup>2</sup> )				0,9
Coefficiente di variazione (%)				2,9

#### Carichi Ortogonali (nel piano della muratura)

Campioni	Larghezza L (mm)	Lunghezza W (mm)	Altezza H (mm)	Resistenza a compressione R (N/mm <sup>2</sup> )
n°	Superficie di carico			
10	380	250	190	
<b>Valore medio</b>				<b>6,2</b>
Valore minimo				6,0
Deviazione standard (N/mm <sup>2</sup> )				0,2
Coefficiente di variazione (%)				2,9

LO SPERIMENTATORE

Geom. Danilo Massi




ISTEDIL S.p.A. Società a socio unico

Via Lago dei Tartari n° 3/d - 3/e  
00012 Guidonia (Roma) - Italy  
Tel +39 0774 353580  
e-mail: info@istedil.it - www.istedil.it

Capitale Sociale € 200.000,00 interamente versato  
Tribunale di Roma 1256/72 - C.C.I.A.A. 358813  
P. I. IT00887271005 - C.F. 00422780585

Società soggetta ad attività di Direzione  
e coordinamento di CESI S.p.A.

Laboratorio Autorizzato per prove su materiali da  
costruzione e terreni di cui alla Circolari 08 settembre  
2010, n. 7617/STC e n° 7618/STC

Autorizzato alle certificazioni CE

Notificato CEE n. 0529