

POROTON P600 INCASTRO 30X25X24 - ART. 1027

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	30X25X24
Peso cad.	kg	11,4
Pezzi pacco	N°	48
Pezzi al m ²	N°	16
Pezzi al m ³	N°	55
Peso pacco	kg	547
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,170



Stabilimento: Masserano



CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	58
Massa volumica lorda	kg/m ³	680

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	48
--------------------------	----	----

COMPORTEMENTO AL FUOCO

EI	minuti	240
----	--------	-----

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,179
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,528
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	216
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,097
Sfasamento "S"	ore	13,19
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,184

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa