


#### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

##### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	14X30X19
Peso cad.	kg	7,1
Pezzi pacco	N°	105
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	16
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	125
Peso pacco	kg	746
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,188



Stabilimento: Cambiano



Prodotto in categoria I **CE**

##### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	890
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 15
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,5

#### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

##### COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	45
--------------------------	----	----

##### COMPORTEMENTO AL FUOCO

REI	minuti	180
-----	--------	-----

##### CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0,224
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	1,188
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	132
Trasmittanza termica periodica "Y <sub>IE</sub> "	W/m <sup>2</sup> K	0,738
Sfasamento "S"	ore	6,12
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,621

##### CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa