

## POROTON P800 INCASTRO 25X30X25 - ART. 1214

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

### CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	25X30X25
Peso cad.	kg	14,2
Pezzi pacco	N°	48
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	13,3
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	53,3
Peso pacco	kg	682
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,159



Stabilimento: Isola Vicentina



Prodotto in categoria I

#### CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	813
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 12
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,5

### CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

#### COMPORTEMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	49
--------------------------	----	----

#### COMPORTEMENTO AL FUOCO

REI	minuti	120
EI	minuti	240

#### CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0,169
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	0,59
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	293,8
Trasmittanza termica periodica "Y <sub>IE</sub> "	W/m <sup>2</sup> K	0,172
Sfasamento "S"	ore	11,17
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,273

#### CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa