

POROTON P800 MEZZO BLOCCO 30X12X19 - ART. 2059

LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	30X12X19
Peso cad.	kg	6,2
Pezzi pacco	N°	120
Pezzi al m ²	N°	38
Pezzi al m ³	N°	146
Peso pacco	kg	744
Conducibilità del blocco "λ _{10,dry} "	W/mK	0,167



Stabilimento: Cambiano



Prodotto in categoria I

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica linda	kg/m ³	890
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm ²	≥ 15
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm ²	≥ 2,5

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	53
--------------------------	----	----

COMPORTAMENTO AL FUOCO

REI	minuti	180
EI	minuti	240

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa